

Eigenschappen kleisoorten

Bakkleur	Art.nr	Naam	Chamotte	Baktemperatuur °C	Droogkrimp %	Wateropname %				Krimp tijdens bakken %				Coëfficiënt van thermische uitzetting (20-500°)				Opmerking
						1040°C	1100°C	1200°C	1260°C	1040°C	1100°C	1200°C	1260°C	1040°C	1100°C	1200°C	1260°C	
Wit	046081	H 2000	-	1020 - 1180	5,5	12,0				0,2				8,6				Aardewerk
	753061	H 148	-	1000 - 1280	5,8			2,8	8,1			6,5	8,1			7,6	8,1	Steengoed
	046075	H 3000	20%, 0 - 0,5	1000 - 1180	6,8	9,5				0,8				7,2				Aardewerk
	753056	H 129	30%, 0 - 0,5	1000 - 1280	5,5	15,5		8,0	3,8	0,5		4,8	3,8	4,4		5,5	3,8	Zeer wit
	753057	H 502	25%, 0 - 1,0	1100 - 1280	5,0	11,0		3,5	5,8	1,5		4,5	5,8			6,6	5,8	Steengoed
	046066	H 4000	25%, 0,5 - 2,0	1000 - 1180	5,0	10,5		10,4		1,2		2,0		7,2				Aardewerk
Rood	753614	H 1000	-	900 - 1020	12,6													Hollandse klei: moet heel langzaam gedroogd of gebakken worden
	046076	H 3100	25%, 0 - 0,5	1000 - 1200	6,0		6,0	1,2			4,5	7,3			7,6			Steengoed
	046077	H 3300	25%, 0 - 0,5	1000 - 1200	5,5		6,0				4,8				8,0			Terrabakkend
	046067	H 4100	25%, 0,5 - 2,0	1000 - 1250	5,8	12,2	10,0	4,8		3,0	4,5	4,8			7,7			Steengoed
	046068	H 4300	25%, 0,5 - 2,0	1000 - 1250	5,8		9,0				4,5				7,9			Terrabakkend
Donkerbruin-bakkend - zwart	046078	H 3200	25%, 0 - 0,5	1000 - 1140	5,5	8,0	3,0			2,1	5,5				8,3			Steengoed
	046069	H 4200	25%, 0,5 - 2,0	1000 - 1140	5,0		5,0	4,4			5,5	6,1			7,7			Steengoed
Roze-terracotta	046065	H 1100	-	1000 - 1150	6,5	11,0				3,5				6,5				Aardewerk